ضدآب و ضدرطوبت

گچ آتان

ATAN PLASTER · WATER PROOF

گچ مقاوم در برابر آب برای فضاهای مرطوب ساختمان



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	جذب آب	درجه سفیدی
۸ دقیقه	۲۴ دقیقه	<۵٪	۹۶٪+

معرفی محصول

گچ پودری به‌دلیل جبران آب تبخیرشده، تمایل زیادی به جذب آب و رطوبت هوا دارد و پس از اجرا نیز در برابر رطوبت ضعیف است؛ در مجاورت طولانی با آب لایه‌لایه می‌شود. به همین دلیل استفاده از آن در فضاهای مرطوب ممکن نبود. کارشناسان ما با افزودن ترکیبات شیمیایی، گچ مقاوم در برابر آب و رطوبت «آتان» را تولید کردند.

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۸ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۴ دقیقه
- میزان جذب آب کمتر از ۵٪
- مقاومت و سختی بالا؛ قابلیت چسبندگی بالا
- مقاوم در برابر شست‌وشو با آب
- درجه سفیدی بیش از ۹۶٪ و خلوص بیش از ۹۵٪
- قابلیت تولید در دانه‌بندی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میکرون

موارد مصرف

- مناطق مرطوب: استخر، سونا، جکوزی، آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن لمینت ۲۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

جذب آب کمتر از ۵٪ و مقاوم در برابر شست‌وشو؛ پاسخ مناسب برای استخر، سونا، جکوزی، آشپزخانه و سرویس‌های بهداشتی.