تلبيس الجدران والأسقف

جص بارز

BAREZ GYPSUM

جص معروف وواسع الاستخدام في السوق، يناسب جميع الأجواء



الشك الأولي	الشك النهائي	درجة البياض	درجة النقاء
8–12 دقيقة	20–30 دقيقة	87%+	90%+

نبذة عن المنتج

بعد الحرق يُطحن هذا الجص بمطحنة دبوسية للوصول إلى التدرّج الحبيبي المطلوب. بارز منتج معروف وراسخ في السوق، متعدد الاستخدامات في تلبيس الجدران والأسقف. وللحصول على أفضل نتيجة يجب ألا يُخلط به أي مادة أخرى كالإسمنت أو الجير.

مجالات الاستخدام

- تلبيس جدران وأسقف المباني

الخصائص الفنية

- الشك الأولي من 8 إلى 12 دقيقة والشك النهائي من 20 إلى 30 دقيقة
- يناسب الاستخدام في أي مناخ
- سهل التنفيذ
- مقاومة وصلابة عاليتان
- يتوفر بتدرّج حبيبي من 100 إلى 120 ميكرون
- درجة بياض تتجاوز 87% ونقاء يتجاوز 90%

التعبئة

أكياس بولي بروبيلين سعة 25 و30 كغ

نصيحة عملية

يعرفه الجصّاصون جيداً وله سجل طويل في السوق. للحصول على نتيجة أفضل لا تخلط به الإسمنت أو الجير.