التلبيس الداخلي

الجص الفائق متين

MATIN SUPER GYPSUM

جص للتلبيس الداخلي دون الحاجة إلى تجهيز خاص للسطح



الشك الأولي	الشك النهائي	درجة البياض	درجة النقاء
9–13 دقيقة	21–30 دقيقة	87%+	90%+

نبذة عن المنتج

يُنتَج جص متين الفائق للتلبيس الداخلي بأحدث التجهيزات وبمقاومة عالية. وبفضل خصائصه المميزة لا يحتاج إلى تجهيز خاص للسطح، ويكفي أن يكون السطح خالياً من الغبار والزيوت.

مجالات الاستخدام

- تلبيس وتشطيب الأسطح الداخلية للمباني

الخصائص الفنية

- الشك الأولي مخبرياً من 9 إلى 13 دقيقة، والشك النهائي من 21 إلى 30 دقيقة
- التغطية لكل متر مربع بسماكة 1 مم: نحو 0.7 كغ
- لا يحتاج إلى غربلة
- يتوفر بتدرّج حبيبي من 100 إلى 120 ميكرون
- درجة بياض تتجاوز 87%
- درجة نقاء تتجاوز 90%

التعبئة

أكياس بولي بروبيلين سعة 25 و30 كغ

نصيحة عملية

يُستهلك نحو 0.7 كغ لكل متر مربع عن كل 1 مم من السماكة. يكفي أن يكون السطح خالياً من الغبار والزيوت.