التشطيب الناعم والتحديد

جص درسا ممتاز

DORSA MOMTAZ GYPSUM

جص مطحون بدقة عالية للتشطيب والديكور والقوالب



الشك الأولي	الشك النهائي	درجة البياض	درجة النقاء
13 دقيقة	25 دقيقة	90%+	95%+

نبذة عن المنتج

في عملية الإنتاج، وبعد التدريج، تُحرق الحبيبات الخشنة (حجر الجص) والحبيبات الناعمة (تراب الجص) كلٌّ على حدة في أفران منفصلة بحرارة غير مباشرة. ثم يُخلط ناتج الفرنين ويُطحن ويُدرَّج في الفاصل، وبعد ذلك يُعبَّأ ويُطرح في السوق.

مجالات الاستخدام

- الاستخدام الإنشائي: التشطيب والتلبيس الناعم والتحديد والديكور والقوالب

الخصائص الفنية

- الشك الأولي 13 دقيقة والشك النهائي 25 دقيقة
- امتصاص منخفض للرطوبة
- مقاومة وصلابة عاليتان
- دون حاجة إلى غربلة ولا إلى طبقة تمهيدية خشنة؛ سطح نهائي عالي الجودة
- يتوفر بتدرّج حبيبي 150 و200 و300 ميكرون
- درجة بياض تتجاوز 90% ونقاء يتجاوز 95%

التعبئة

أكياس بولي بروبيلين سعة 25 و30 كغ

نصيحة عملية

للمشاريع التي تهمّها جودة السطح النهائي أو التحديد أو الديكور. يتوفر بتدرّج 150 و200 و300 ميكرون.