نازک‌کاری و ابزارزنی

گچ درسا ممتاز

DORSA MOMTAZ GYPSUM

گچ میکرونیزه برای پرداخت، دکوراسیون و قالب‌سازی



گیرش اولیه	گیرش ثانویه	درجه سفیدی	درجه خلوص
۱۳ دقیقه	۲۵ دقیقه	۹۰%+	۹۵%+

معرفی محصول

در تولید این محصول، پس از دانه‌بندی، دانه‌های درشت (سنگ گچ) و دانه‌های ریز (خاک گچ) جداگانه و با حرارت غیرمستقیم در کوره‌های مجزا پخته می‌شوند. خروجی دو کوره پس از ترکیب، آسیاب و در سپراتور دانه‌بندی می‌شود و سپس بسته‌بندی و روانه بازار می‌گردد.

موارد مصرف

- ساختمانی: پرداخت، نازک‌کاری، ابزارزنی، دکوراسیون و قالب‌سازی

ویژگی‌های فنی

- گیرش اولیه ۱۳ دقیقه و گیرش ثانویه ۲۵ دقیقه
- قابلیت رطوبت‌پذیری پایین
- مقاومت و سختی بالا
- بدون نیاز به الک؛ بدون نیاز به کشکشی و کیفیت بالای سطح اجرا
- قابلیت تولید در دانه‌بندی ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میکرون
- درجه سفیدی بیش از ۹۰٪ و خلوص بیش از ۹۵٪

بسته‌بندی

کیسه‌های پلی‌پروپیلن ۲۵ و ۳۰ کیلوگرمی

نکته کاربردی

برای پروژه‌هایی که کیفیت سطح نهایی، ابزارزنی یا دکوراسیون اهمیت دارد. دانه‌بندی ۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میکرون قابل تولید است.