الطبقة النهائية والتشطيب

جص ناب (ساتان)

NAAB GYPSUM · SATEN

جص تشطيب مطحون بدقة؛ سطح أملس جاهز للدهان أو ورق الجدران



الشك الأولي	الشك النهائي	درجة البياض	التدرج الحبيبي
90 دقيقة	120 دقيقة	97%+	200 ميكرون

نبذة عن المنتج

بعد إكمال الطبقة الأساسية بجص ناب (سيفا) يُستخدم جص التشطيب للحصول على طبقة ملساء مصقولة. ويمنح جص ناب (ساتان) بوصفه آخر طبقة على الجدار سطحاً أملس تماماً وأساساً مثالياً للدهان أو ورق الجدران. ويُصنع من مسحوق جص مطحون بدقة ومكونات بوليمرية.

مجالات الاستخدام

- الطبقة النهائية للجدار أو السقف، بالرش أو باليد

الخصائص الفنية

- الشك الأولي 90 دقيقة والشك النهائي 120 دقيقة
- مقاوم للرطوبة والبلل
- مقاومة وصلابة عاليتان
- تدرّج حبيبي دقيق 200 ميكرون؛ دون حاجة إلى غربلة
- درجة بياض تتجاوز 97% ونقاء يتجاوز 96%
- يُنفَّذ بالآلة أو يدوياً؛ سطح أملس ومصقول تماماً

التعبئة

أكياس بولي بروبيلين مبطّنة سعة 30 كغ

نصيحة عملية

الاستهلاك نحو 0.9 كغ لكل متر مربع عن كل 1 مم من السماكة. لا يُخلط بأي مادة كالإسمنت أو الجير.