تنفيذ سريع بالآلة

جص ناب (سيفا)

NAAB GYPSUM · SIVA

جص خفيف وحديث يُنفَّذ مباشرة على الطوب والبلوك والبلوك السيليكاتي



الشك الأولي	الشك النهائي	درجة البياض	سرعة التنفيذ
100 دقيقة	180–200 دقيقة	95%+	150–200 م² في اليوم

نبذة عن المنتج

هذا المنتج من منتجات التخفيف الحديثة في قطاع البناء. يمكن تنفيذ جص ناب (سيفا) مباشرة على أسطح مختلفة كالطوب وبلوك الطين أو الإسمنت والبلوك السيليكاتي، دون طبقة تحضيرية أو طبقة جصية رابطة. وللتنفيذ السهل والسريع يُثبَّت بروفيل من الألمنيوم على الجدار ويُملأ الفراغ بين الجدار ووجه البروفيل بالجص.

مجالات الاستخدام

- تلبيس المباني بالرش وباليد

الخصائص الفنية

- الشك الأولي نحو 100 دقيقة والنهائي من 180 إلى 200 دقيقة؛ وقت كافٍ للتشطيب
- امتصاص منخفض للرطوبة
- أسرع من الطريقة التقليدية (150 إلى 200 م² في اليوم)
- مقاومة وصلابة والتصاق عالية؛ هدر قليل
- درجة بياض تتجاوز 95% ونقاء يتجاوز 96%
- يُنفَّذ بآلة رش الجص أو يدوياً

التعبئة

أكياس بولي بروبيلين مبطّنة سعة 30 كغ

نصيحة عملية

لسماكة 1 سم يُستهلك نحو 8 كغ لكل متر مربع. وقد سُجّلت سرعة تنفيذ من 150 إلى 200 م² في اليوم.